



TRADITIONEEL ESSEN

Essen is een tamelijk harde houtsoort. Het hout laat een duidelijk kleurverschil zien tussen kern- en spinhout en heeft een mooie "vlamtekening". De kleur varieert van wit tot geelachtig tot lichtbruin. Door de lichte kleurstelling en grove nerf past deze vloer, uitgevoerd in een tapispatroon van stroken of in een mozaïek patroon, uitstekend in een modern interieur. In een moderne inrichting staat het creëren van ruimte centraal. Dit wordt bereikt door te kiezen voor een lichte kleur op de vloer en de wand. Moderne inrichtingen kenmerken zich verder door geometrische vormen en primaire kleuren, zoals wit, zwart en grijs. Een felle kleur is hier heel goed mee te combineren. Herhaling van de gebruikte kleuren zorgt vervolgens voor rust en ruimte in het interieur. Door de grote werking is een vloer van Essen niet te gebruiken in combinatie met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Essen
Botanische naam	Fraxinus excelsior. Familie van de Oleaceae
Herkomst	Europa, Klein-Azië en in de oostelijke helft van Noord-Amerika
Boombeschrijving	Deze ca. 20 - 40 m ¹ hoge boom, afhankelijk van het groeigebied, heeft een diameter van 0,40 - 0,90 m ¹ en heeft een takvrije stam van 15 - 20 m ¹ lang.
Hardheid	Janka 6140 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm topklaag en een 9 mm Berken onderklaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van topklaag op Berkenonderklaag
Certificering	Topklaag min 70 % PEFC. Berken onderklaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT