



TRADITIONEEL ROBIJN

Robijnhout (Curupixa) is een tropische, harde houtsoort die in het begin een roze geelachtige kleur heeft. Deze kleur verandert redelijk snel naar geelbruin tot rozebruin. Robijnhout wordt veelal als alternatief voor het wat nerveuzere beuken gebruikt en is verkrijgbaar in bredere delen, stroken en tapisparket. Robijnhout past goed in een romantische inrichting. In een romantisch interieur worden goed afgewerkte, sierlijke, glanzende en luxe materialen toegepast met een rijke uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een kroonluchter. De kleuren die worden gebruikt hebben soms een symbolische betekenis. Bijvoorbeeld rood, dat staat voor de liefde. Maar ook pasteltinten en barokkleuren zoals goud en zilver zijn populair in een romantisch interieur. Franse lelies, guirlandes en bloemen komen veel in het interieur voor doordat de natuur als inspiratie dient.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

BIJZONDERHEDEN

Het houtstof kan de luchtwegen irriteren, daarom wordt bij het bewerken van deze houtsoort een stofmasker aanbevolen. Verder wordt deze houtsoort qua kleur gezien als alternatief voor Beuken.

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Robijn
Botanische naam	Micropholis balata. Familie van de Sapotaceae
Herkomst	de Guyana's en het Amazone gebied
Boombeschrijving	Deze ca. 20 - 30 m ¹ hoge bomen hebben een diameter van 0,6 - 1,0 m ¹ en een rechte ronde takvrije stam tot 20 m ¹ .
Hardheid	Janka 5000 – 7200 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laag parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
Certificering	Toplaag min 70 % PEFC. Berken onderlaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT