



TRADITIONEEL BEUKEN GESTOOMD

Beuken Gestoomd heeft een zeer lichte roze tot lichtrode kleur en een fijne nerf. Beuken is een tamelijk harde houtsoort. Door te stomen en daarna het beuken onder hoge temperatuur te drogen wordt de houtsoort wat stabiel. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming. Beuken gestoomd past goed in een romantische inrichting. In een romantisch interieur worden goed afgewerkte, sierlijke, glanzende en luxe materialen toegepast met een rijke uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een kroonluchter. De kleuren die worden gebruikt hebben soms een symbolische betekenis. Bijvoorbeeld rood, dat staat voor de liefde. Maar ook pasteltinten en barokkleuren zoals goud en zilver zijn populair in een romantisch interieur. Franse lelies, guirlandes en bloemen komen veel in het interieur voor doordat de natuur als inspiratie dient.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

BIJZONDERHEDEN

Beuken gestoomd is wat stabiel dan ongestoomd Beuken. Deze stabilisatie wordt verkregen door het Beuken onder hoge temperatuur te drogen.

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Beuken
Botanische naam	Fagus Sylvatica. Familie van de Fagaceae
Herkomst	Veelal voor in Europa. In West Azië, Noord Amerika en Japan komen Beuken soorten voor met overeenkomstige eigenschappen.
Boombeschrijving	Deze ± 30 – 45 m ¹ hoge boom heeft een diameter van 1,0 – 1,5 m ¹ en heeft een 9 m ¹ takvrije rechte stam.
Hardheid	Janka 7060 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm topklaag en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van topklaag op Berkenonderlaag
Certificering	Topklaag min 70 % PEFC. Berken onderlaag Mixed FSC

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

GEBRUIK

Verpakking 10-20 per collie

Vloerverwarming

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT