



## TRADITIONEEL BEUKEN PREMIER

**Beuken Premier** is een harde, wat onstabiele houtsoort met een grote werking. De kleur van het soms golvend, meestal rechtdradige kernhout is witachtig tot licht roze, naderkerend tot licht geel/roze. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming. Beuken Premier past goed in een romantische inrichting. In een romantisch interieur worden goed afgewerkte, sierlijke, glanzende en luxe materialen toegepast met een rijke uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een kroonluchter. De kleuren die worden gebruikt hebben soms een symbolische betekenis. Bijvoorbeeld rood, dat staat voor de liefde. Maar ook pasteltinten en barokkleuren zoals goud en zilver zijn populair in een romantisch interieur. Franse lelies, guirlandes en bloemen komen veel in het interieur voor doordat de natuur als inspiratie dient.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongarse punt*</b>	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

### BIJZONDERHEDEN

Beuken gestoomd is wat stabielere dan ongestoomd Beuken. Deze stabilisatie wordt verkregen door het Beuken onder hoge temperatuur te drogen.

### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Beuken
<b>Botanische naam</b>	Fagus Sylvatica. Familie van de Fagaceae
<b>Herkomst</b>	Veelal voor in Europa. In West Azië, Noord Amerika en Japan komen Beuken soorten voor met overeenkomstige eigenschappen.
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ± 30 – 45 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 1,0 – 1,5 m <sup>1</sup> en heeft een 9 m <sup>1</sup> takvrije rechte stam.
<b>Hardheid</b>	Janka 7060 N

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
<b>Certificering</b>	Toplaag min 70 % PEFC. Berken onderlaag Mixed FSC

### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk

**GEBRUIK**

---

**Verpakking** 10-20 per collie

---

**Vloerverwarming**

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

**ROYL 1k/2K**

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT