



## TRADITIONEEL MUTENEYE

**Muteneye** is een zeer harde houtsoort en komt uit Tropisch West – Afrika. De kleur van het soms golvend, kruisdradig tot rechtdradig kernhout varieert van geelbruin tot diep, tamelijk donkerbruin en heeft van nature een hoge glans. De nerf is fijn tot matig grof. Een prachtige lijnenspel en kleurnuances, een zeer aparte houtsoort. Deze zeer harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken en bourgogne. Bruin getinte vloeren passen goed in een sfeervol interieur. Deze vloeren zijn dan ook goed te combineren met andere natuurlijke materialen, veelal in natuurlijke of vergrijzde tinten. De accessoires en meubels hebben grillige, glooiende, organische vormen alsof ze rechtstreeks uit de natuur zijn ontstaan. Gezien de middelmatige werking is het niet direct aan te raden Muteneye parket toe te passen in combinatie met vloerverwarming.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongarse punt*</b>	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Muteneye
<b>Botanische naam</b>	Guibourtiaarnoldiana. Familie van de Leguminoseae
<b>Herkomst</b>	Tropisch West-Afrika
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ca. 25 - 30 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 0,4 - 0,9 m <sup>1</sup> en een min of meer cilindrische takvrije stam van 9 - 18 m <sup>1</sup> lang. De wortelaanzetten kunnen 2 m <sup>1</sup> hoog worden.
<b>Hardheid</b>	Janka 10250 N

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm top laag en een 9 mm Berken onderlaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van top laag op Berkenonderlaag
<b>Certificering</b>	Top laag min 70 % PEFC. Top laag FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
<b>Verpakking</b>	10-20 per collie
<b>Vloerverwarming</b>	

### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

**ROYL 1k/2K**

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT