



## TRADITIONEEL PURPERHART

**Purperhart** is een zeer harde houtsoort komend uit Suriname en Tropisch Zuid – en Midden -Amerika. De kleur van het meestal rechtdradig kernhout is paarsblauw en wordt uiteindelijk donkerbruin. Door een parketvloer van Purperhart af te lakken blijft de paarsblauwe kleur langer behouden. De nerf van het hout is fijn tot matig grof. Een gewaagde houtsoort als het gaat om de kleur! Deze zware, zeer harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken en patronen. Wegens de opvallende, dominante kleurstelling van de vloer is het aan te raden uw muren en meubels warm en neutraal te houden. Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongarse punt*</b>	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

### BIJZONDERHEDEN

Door deze houtsoort af te lakken blijft de paarsblauwe kleur langer behouden.

### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Purperhart
<b>Botanische naam</b>	Peltogyne venosa. Familie van de Leguminosae
<b>Herkomst</b>	Suriname en Tropisch Zuid- en Midden-Amerika
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ca. 38 - 45 m <sup>2</sup> hoge boom heeft een diameter van 0,4 - 1,0 m <sup>1</sup> en een rechte cilindrische takvrije stam van 5 - 20 m <sup>2</sup> lang. De wortelaanlopen kunnen 3,5 m <sup>2</sup> hoog worden.
<b>Hardheid</b>	Janka 11400 N

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm topplaat en een 9 mm Berken onderlaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van topplaat op Berkenonderlaag
<b>Certificering</b>	Topplaat min 70 % PEFC. Topplaat FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
<b>Verpakking</b>	10-20 per collie

### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk



**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

**ROYL 1k/2K**

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT