



## TRADITIONEEL BASRALOCUS

**Basralocus** is een duurzame houtsoort met van nature een vrij hoge glans. Het hout kleurt naar een bruinrode gloed. Het heeft een middelfijne tot matig grove nerf met soms warrig of kruisdradig verloop. Basralocus is leverbaar in stroken en visgraat in diverse afmetingen. Omdat bruin uit diverse andere kleuren is samengesteld, kunt u het met veel kleuren combineren. Het is verstandig ervoor te zorgen dat uw vloer kleur ofwel twee tinten lichter, ofwel een stuk donkerder is dan de kleur van uw meubelen. Vloer en meubilair in dezelfde kleur en houtsoort kan overigens wel, maar dan raden we u aan er een vloerkleed met een contrasterende kleur tussen te leggen. Om de ruimte groter te laten lijken wordt bij het gebruik van bruine houtsoorten aangeraden de wanden en het plafond licht van kleur te houden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongarse punt*</b>	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

### BIJZONDERHEDEN

De donkere soorten bevatten over het algemeen meer kiezel in het weefsel; daarom wordt hardstalen gereedschap aanbevolen. Bij verwerking kan het vrijkomend houtstof bij gevoelige mensen ziekteverschijnselen veroorzaken, daarom is goede afzuiging noodzakelijk.

### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Basralocus
<b>Botanische naam</b>	Dicorynia guianensis. Familie van de Luguminosae
<b>Herkomst</b>	Suriname, Frans Guyana en Brazilië
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ± 30 – 50 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 0,5 – 0,9 m <sup>1</sup> en een takvrije rechte stam. De wortelaanlopen kunnen een lengte bereiken van 3 m <sup>1</sup> .
<b>Hardheid</b>	Janka 8400 N

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
<b>Certificering</b>	Toplaag min 70 % PEFC. Berken onderlaag Mixed FSC
<b>Verpakking</b>	10-20 per collie
<b>Vloerverwarming</b>	

### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

**ROYL 1k/2K**

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT