



## TRADITIONEEL KEROEWING

**Keroewing** komt uit Zuidoost – Azië. De kleur van het meestal recht – soms ondiep kruisdradig kernhout varieert van grijsbruin, licht roodbruin, donkerroodbruin tot bruin. De nerf is matig grof tot grof. Keroewing kan olieachtige hars bevatten. Dit kan problemen geven als niet voor de juiste afwerking wordt gekozen. Vraag daarom uw leverancier naar de juiste lak en/of olie voor uw vloer. Keroewing parket is alleen verkrijgbaar in smalle stroken of patronen. Door de rode tint brengt de vloer een warme, knusse sfeer in de ruimte. Het laat de ruimte optisch wel wat kleiner lijken. Deze "oude" houtsoort wordt al decennia gebruikt, o.a. voor het gebruik op sportvloeren. Een karakteristieke houtsoort dus. Door te kiezen voor plinten in dezelfde kleur als de vloer zal de vloer ook wat groter lijken. Gezien de middelmatig tot grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Profiel</b>                          | groef en messing rondom |
| <b>Standaard dikte</b>                  |                         |
| <b>Breedte(s)</b>                       | 70                      |
| <b>Lengte stroken</b>                   |                         |
| <b>Lengte visgraat*</b>                 |                         |
| <b>Lengte hongarse punt*</b>            | 280/350                 |
| * Met linkse en rechte groef en messing |                         |
| <b>Hoek hongare punt</b>                | 45 en 60 graden         |
| <b>Velling</b>                          | mogelijk                |
| <b>Geen velling</b>                     | mogelijk                |
| <b>2 zijden</b>                         | mogelijk                |
| <b>4 zijden</b>                         | mogelijk                |
| <b>Brandklasse</b>                      |                         |
| <b>Formaldehyde uitstoot</b>            |                         |
| <b>Gewicht kg per m2</b>                |                         |

### BIJZONDERHEDEN

Deze houtsoort kan olieachtige hars bevatten wat problemen geeft bij de afwerking. Bij bewerking van Keroewing kan door splinters bij gevoelige mensen huidontstekingen, braakneigingen en ontstekingen ontstaan.

### HOUTEIGENSCHAPPEN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Houtsoort</b>        | Keroewing   |
| <b>Botanische naam</b>  | Dipterocarpus. Familie van de Diperocaraceae  |
| <b>Herkomst</b>         | Zuidoost-Azië   |
| <b>Boombeschrijving</b> | Deze ca. 30 - 60 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 0,9 - 1,60 m <sup>1</sup> en een meestal rechte, cilindrische stam van 15 - 25 m <sup>1</sup> lang |
| <b>Hardheid</b>         | Janka 4580 - 5830 N   |

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Constructie</b>     | 2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag                  |
| <b>Legwijze</b>        | vol verlijmd / niet zwevend  |
| <b>Garantie</b>        | op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag                               |
| <b>Certificering</b>   | Toplaag min 70 % PEFC. Toplaag FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC |
| <b>Verpakking</b>      | 10-20 per collie   |
| <b>Vloerverwarming</b> |  |

### ADVIES

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Onderhoud</b>                    | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking                              |
| <b>omstandigheden installatie</b>   | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole |
| <b>omstandigheden na het leggen</b> | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden                                       |
| <b>lijmadvis</b>                    | geschikte PU of MS lijm  |
| <b>Kleurstaal</b>                   | mogelijk   |

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Geschuurd                         | mogelijk                                      |
| Geschaafd                         | mogelijk                                      |
| Geborsteld                        | mogelijk                                      |
| Fijnbezaagd                       | mogelijk                                      |
| 3 zijdig geschaafd                | mogelijk (alleen voor tapissysteem)           |
| Verouderd                         | mogelijk                                      |
| Gerookt                           |   |
| Voorgelakt                        | ?   |
| WS EasyPrime met een roller       |   |
| WS EasyPrime met een spatel       |   |
| HS 2K Intensive A.T. + Color A.T. |   |
| PrimaSeal Plus                    |   |
| OptiPrime                         |   |
| OptiFinish                        |   |
| 2K Invisible Protect A.T.         |   |
| Voorgeolied                       | ?   |
| Markant                           |   |
| HS Akzent 100 oil                 |   |
| HS 2K Impactoil                   |   |
| Hartwachsol EcoPlus               |   |
| Anti - Slipweerstand              | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking |

**TOLERANTIES (EN 13489)**

|   |             |
|---|-------------|
| Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)  | ± 0,05 %    |
| Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm) | ± 0,1 mm    |
| Ondelinge afwijking in dikte            | 0,2 mm      |
| Haaksheid < 0,1 %                       | < 0,05 %    |
| Houtvocht percentage toplaag            | 7,5 - 9,5 % |

**ROYL 1k/2K**

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT