



TRADITIONEEL AMERIKAANS NOTEN

Amerikaans Noten komt voor in het Oosten van Noord – Amerika. De kleur van het soms warrig of golvend, maar meestal rechtdradige kernhout, varieert van licht grijsachtig bruin tot warm donkerbruin, al dan niet met een fraaie zwartachtige tekening. De nerf is fijn tot matig grof. Het spint is witachtig en is soms zichtbaar als een speels randje in de donkere vloer. Een chique en moderne houtsoort. Parketfabriek Lieverdink levert Noten in tapis stroken van verschillende breedtes en bourgogne. Zwartbruine vloeren zijn ideaal om contrasten mee te creëren. Ze doen het perfect in combinatie met muren in een lichte kleur. De vloeren zijn dan ook goed toe te passen in een moderne inrichting. Moderne inrichtingen kenmerken zich verder door geometrische vormen en primaire kleuren, zoals wit, zwart en grijs. Een felle kleur is hier heel goed mee te combineren. Herhaling van de gebruikte kleuren zorgt vervolgens voor rust en ruimte in het interieur. Gezien de middelmatige werking is het niet direct aan te raden parket van Amerikaans Noten hout toe te passen in combinatie met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70 / 90 / 120 / 140
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350 360/450 480/600 560/700
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

BIJZONDERHEDEN

Wanneer ijzer onder vochtige omstandigheden in contact komt met deze houtsoort ontstaan blauwzwarte verkleuringen.

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Noten (Amerikaans)
Botanische naam	Juglans nigra. Familie van de Juglandaceae
Herkomst	Oosten van Noord-Amerika.
Boombeschrijving	Deze ca. 30 – 45 m ¹ hoge boom heeft een diameter van 1,2 – 1,8 m ² en een rechte takvrije stam van 12 – 18 m ¹ .
Hardheid	Janka 4500 N

GEbruik

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm top laag en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van top laag op Berkenonderlaag
Certificering	Top laag min 70 % PEFC. Top laag FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K**STEP grondlak warm - STEP 1K/2K****STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K****SKYLT grondlak - SKYLT Original****SKYLT grondlak - SKYLT Titanium****Kambala grondlak - STEP / SKYLT**