



## VEROUDERD EIKEN GEROOKT NATUREL

### Verouderd Eiken gerookt Naturel

Door geschaafde vloeren met een naturel olie af te werken blijven de prachtige, warme kleur en de structuur van het eiken behouden. Eiken heeft een geelbruine kleur, wat de ruimte warmte en gezelligheid geeft. Omdat eiken een neutrale basiskleur heeft, kunt u het met veel kleuren combineren. Het is verstandig ervoor te zorgen dat uw vloer kleur ofwel twee tinten lichter, ofwel een stuk donkerder is dan de kleur van uw meubelen. Vloer en meubilair in dezelfde kleur en houtsoort kan wel, maar dan raden we u aan er een vloerkleed met een contrasterende kleur tussen te leggen. Een voorbeeld van een naturel getinte vloer is de Verouderd Eiken Gerookt. Door het "roken" met ammoniadampen ontstaan prachtige kleurnuances waardoor elke vloer uniek wordt. Door de neutrale kleurstelling past deze vloer bij vele soorten interieurs. De vloer is verkrijgbaar in allerlei patronen, zoals bijvoorbeeld een Hongaarse punt van 140x700 mm.

#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70 / 90 / 120 / 140
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongaarse punt*</b>	280/350 360/450 480/600 560/700
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>CE</b>	EN 14342-13
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

#### BIJZONDERHEDEN

Eiken heeft een hoog looistofgehalte waardoor materialen die in contact komen met eiken snel corroderen. Het looizuur (tannine) zorgt ervoor dat deze houtsoort zich goed laat roken.

#### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Eiken
<b>Botanische naam</b>	Quercus petraea. Familie van de Fagaceae
<b>Herkomst</b>	Zuid Oost Frankrijk en Klein-Azië
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ca. 18 - 45 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 1,20 - 1,80 m <sup>1</sup> en heeft een rechte, takvrije stam van maximaal 15 m <sup>1</sup> .
<b>Hardheid</b>	Janka 6280 N

#### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
<b>Certificering</b>	Toplaag min 70 % PEFC. Toplaag FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
<b>Verpakking</b>	10-20 per collie
<b>Vloerverwarming</b>	

#### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

<b>Geschuurd</b>	mogelijk
<b>Geschaafd</b>	mogelijk
<b>Geborsteld</b>	mogelijk
<b>Fijnbezaagd</b>	mogelijk
<b>3 zijdig geschaafd</b>	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
<b>Verouderd</b>	mogelijk
<b>Gerookt</b>	mogelijk
<b>Voorgelakt</b>	mogelijk
<b>WS EasyPrime met een roller</b>	
<b>WS EasyPrime met een spatel</b>	
<b>HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.</b>	
<b>PrimaSeal Plus</b>	
<b>OptiPrime</b>	
<b>OptiFinish</b>	
<b>2K Invisible Protect A.T.</b>	
<b>Voorgeolied</b>	mogelijk
<b>Markant</b>	
<b>HS Akzent 100 oil</b>	
<b>HS 2K Impactoil</b>	
<b>Hartwachsol EcoPlus</b>	
<b>Anti - Slipweerstand</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

**TOLERANTIES (EN 13489)**

<b>Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)</b>	± 0,05 %
<b>Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)</b>	± 0,1 mm
<b>Ondelinge afwijking in dikte</b>	0,2 mm
<b>Haaksheid &lt; 0,1 %</b>	< 0,05 %
<b>Houtvocht percentage toplaag</b>	7,5 - 9,5 %
<b>ROYL 1k/2K</b>	
<b>STEP grondlak warm - STEP 1K/2K</b>	
<b>STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K</b>	
<b>SKYLT grondlak - SKYLT Original</b>	
<b>SKYLT grondlak - SKYLT Titanium</b>	
<b>Kambala grondlak - STEP / SKYLT</b>	