



## VEROUDERD EIKEN ENKEL GEROOKT ROOD

### Verouderd Eiken enkel gerookt rood

Roodbruin getinte vloeren geven de ruimte een warme, knusse sfeer. Ze laten de ruimte optisch wel wat kleiner lijken. U kunt de ruimte echter weer optisch verlengen door te kiezen voor een strokenvloer met of zonder V-groef. Zo creëert u diepte in de kamer. Plaats de stroken wel in de richting van het licht om het effect extra te benadrukken. Door te kiezen voor plinten in dezelfde kleur als de vloer zal de ruimte ook wat groter lijken. Een mooie roodbruine tint heeft de vloer **Verouderd Eiken enkel Gerookt Rood**. Door het langdurig "roken" met ammoniadampen ontstaan prachtige kleurnuances waardoor elke vloer uniek wordt. Deze geschaafde of geschuurde vloer is verkrijgbaar in diverse patronen. Kiest u voor stroken van 90mm breed, dan past hij goed in een moderne inrichting. Moderne inrichtingen kenmerken zich door geometrische vormen en primaire kleuren, zoals wit, zwart en grijs. Een felle kleur is hier heel goed mee te combineren. Herhaling van de gebruikte kleuren zorgt vervolgens voor rust en ruimte in het interieur.

#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70 / 90 / 120 / 140
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongarse punt*</b>	280/350 360/450 480/600 560/700
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>CE</b>	EN 14342-13
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

#### BIJZONDERHEDEN

Eiken heeft een hoog looistofgehalte waardoor materialen die in contact komen met eiken snel corroderen. Het looizuur (tannine) zorgt ervoor dat deze houtsoort zich goed laat roken.

#### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Eiken
<b>Botanische naam</b>	Quercus petraea. Familie van de Fagaceae
<b>Herkomst</b>	Zuid Oost Frankrijk en Klein-Azië
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ca. 18 - 45 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 1,20 - 1,80 m <sup>1</sup> en heeft een rechte, takvrije stam van maximaal 15 m <sup>1</sup> .
<b>Hardheid</b>	Janka 6280 N

#### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm top laag en een 9 mm Berken onderlaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van top laag op Berkenonderlaag
<b>Certificering</b>	Top laag min 70 % PEFC. Top laag FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
<b>Verpakking</b>	10-20 per collie

#### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk



MOGELIJKE BEWERKINGEN		TOLERANTIES (EN 13489)	
Geschuurd	mogelijk	Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Geschaafd	mogelijk	Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Geborsteld	mogelijk	Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Fijnbezaagd	mogelijk	Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)	Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %
Verouderd	mogelijk	ROYL 1k/2K	
Gerookt	mogelijk	STEP grondlak warm - STEP 1K/2K	
Voorgelakt	mogelijk	STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K	
WS EasyPrime met een roller		SKYLT grondlak - SKYLT Original	
WS EasyPrime met een spatel		SKYLT grondlak - SKYLT Titanium	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.		Kambala grondlak - STEP / SKYLT	
PrimaSeal Plus			
OptiPrime			
OptiFinish			
2K Invisible Protect A.T.			
Voorgeolied	mogelijk		
Markant			
HS Akzent 100 oil			
HS 2K Impactoil			
Hartwachsol EcoPlus			
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking		