



TRADITIONEEL KERSEN

Amerikaans Kersen, is een zachte houtsoort. Kersen kenmerkt zich door de grillige vlammen in het hout. Door de geringe stamdikte is Kersen alleen in smalle maten, zowel in stroken als patronen. Door de rode tint brengt de vloer een warme, knusse sfeer in de ruimte. Kersen wordt vaak gebruikt in klassieke interieurs met stijl. De dieprode kleur verrijkt uw ruimte en geeft hem de sfeer uit vervlogen tijden. Door gebruikt te maken van donkere meubels zal deze sfeer nog meer tot zijn recht komen. Daarnaast is Kersen perfect in te passen als bredere delen vloer met vellingkanten in een meer landelijke omgeving. Kies voor klassieke meubels gebaseerd op donker noten hout of Eiken gerookte meubels wanneer er gekozen wordt voor een landelijk karakter.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70 / 90
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongare punt*	280/350 360/450
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Kersen
Botanische naam	Prunus avium. Familie van de Rosaceae
Herkomst	Europa en Klein-Azië, het Zuidoosten van Canada en de oostelijke helft van de Verenigde Staten.
Boombeschrijving	Deze ca. 18 - 25 m ¹ hoge boom heeft een diameter van 0,60 - 0,80 m ¹ en een takvrije stam tot 6 m ¹ lang.
Hardheid	Janka 4630 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm topklaag en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van topklaag op Berkenonderlaag
Certificering	Topklaag min 70 % PEFC. Berken onderlaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K**STEP grondlak warm - STEP 1K/2K****STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K****SKYLT grondlak - SKYLT Original****SKYLT grondlak - SKYLT Titanium****Kambala grondlak - STEP / SKYLT**