



SHERAZADE SEASIDE ANTIQUE GREY

Sherazade Seaside Antique Grey

De kleur van de vloer, het plafond en de muren hebben optisch een grote impact op hoe u de kamer ervaart. Zo kunt u een ruimte groter, kleiner, breder, smaller, dieper, hoger, lichter of juist warmer maken. Diepe grijs tinten op de vloer in combinatie met lichtgekleurde muren en plafond zal de kamer breder doen lijken. Als u kiest voor een diepe grijs tint op de vloer en een donker plafond zal de ruimte lager lijken. Het is dus belangrijk uw vloerkeuze af te stemmen op de rest van uw interieurwensen. Een voorbeeld van een diepe grijs tint is **Sherazade Seaside Antique Grey**. Deze ruw geschaaftde, speciaal behandelde en mild verouderde eiken vloer is enorm populair, zeer robuust en leverbaar in smalle stroken of diverse patronen. Een vloer voor iemand die echt wat anders in huis wil hebben! Deze vloeren passen goed in een moderne, sfeervolle inrichting en zijn goed te combineren met andere natuurlijke materialen, veelal in natuurlijke of vergrijsde tinten. De accessoires en meubels hebben grillige, glooiende, organische vormen alsof ze rechtstreeks uit de natuur zijn ontstaan.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70 / 90 / 120 / 140
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350 360/450 480/600 560/700
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
CE	EN 14342-13
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

BIJZONDERHEDEN

Eiken heeft een hoog looistofgehalte waardoor materialen die in contact komen met eiken snel corroderen. Het looizuur (tannine) zorgt ervoor dat deze houtsoort zich goed laat roken.

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Eiken
Botanische naam	Quercus petraea. Familie van de Fagaceae
Herkomst	Zuid Oost Frankrijk en Klein-Azië
Boombeschrijving	Deze ca. 18 - 45 m ¹ hoge boom heeft een diameter van 1,20 - 1,80 m ¹ en heeft een rechte, takvrije stam van maximaal 15 m ¹ .
Hardheid	Janka 6280 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm topplaat en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van topplaat op Berkenonderlaag
Certificering	Topplaat min 70 % PEFC. Topplaat FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN		TOLERANTIES (EN 13489)	
Geschuurd	mogelijk	Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Geschaafd	mogelijk	Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Geborsteld	mogelijk	Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Fijnbezaagd	mogelijk	Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)	Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %
Verouderd	mogelijk	ROYL 1k/2K	
Gerookt	mogelijk	STEP grondlak warm - STEP 1K/2K	
Voorgelakt	mogelijk	STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K	
WS EasyPrime met een roller		SKYLT grondlak - SKYLT Original	
WS EasyPrime met een spatel		SKYLT grondlak - SKYLT Titanium	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.		Kambala grondlak - STEP / SKYLT	
PrimaSeal Plus			
OptiPrime			
OptiFinish			
2K Invisible Protect A.T.			
Voorgeolied	mogelijk		
Markant			
HS Akzent 100 oil			
HS 2K Impactoil			
Hartwachsol EcoPlus			
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking		