



VEROUDERD EIKEN DUBBEL GEROOKT NATUREL

Verouderd Eiken dubbel gerookt naturel

Klassieke interieurs kenmerken zich door authentieke materialen die goed zijn afgewerkt met een luxe en rijke uitstraling. Bijvoorbeeld zware houten of leren meubelen en patroonvloeren. Vaak is er een overdaad aan versieringen en details, geïnspireerd op stijlperiodes uit de geschiedenis. Denk aan plafonds met rozetten en sierlijsten, maar ook houtsnijwerk, architraven en paneeldeuren. De meubelen worden symmetrisch opgesteld, wat rust uitstraalt. De geschaafde of geschuurde eiken vloer **Verouderd Eiken Dubbel Gerookt naturel** past goed in een traditioneel klassiek interieur. Door het langdurig "roken" met ammoniadampen ontstaan prachtige kleurnuances waardoor elke vloer uniek wordt. De vloer is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, zoals brede parketdelen en visgraat, maar ook als diagonaal blokpatroon (hier afgebeeld). Wilt u uw klassieke interieur iets actueler inrichten, dan is het aan te raden uw muren en meubelen warm en neutraal te houden. Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|------------------------------------|
| Profiel | groef en messing rondom |
| Standaard dikte | |
| Breedte(s) | 70 / 90 / 120 / 140 |
| Lengte stroken | |
| Lengte visgraat* | |
| Lengte hongarse punt* | 280/350 360/450 480/600 560/700 |
| * Met linkse en rechte groef en messing | |
| Hoek hongare punt | 45 en 60 graden |
| Velling | mogelijk |
| Geen velling | mogelijk |
| 2 zijden | mogelijk |
| 4 zijden | mogelijk |
| CE | EN 14342-13 |
| Brandklasse | |
| Formaldehyde uitstoot | |
| Gewicht kg per m2 | |

BIJZONDERHEDEN

Eiken heeft een hoog looistofgehalte waardoor materialen die in contact komen met eiken snel corroderen. Het looizuur (tannine) zorgt ervoor dat deze houtsoort zich goed laat roken.

HOUTEIGENSCHAPPEN

| | |
|-------------------------|---|
| Houtsoort | Eiken |
| Botanische naam | Quercus petraea. Familie van de Fagaceae |
| Herkomst | Zuid Oost Frankrijk en Klein-Azië |
| Boombeschrijving | Deze ca. 18 - 45 m ² hoge boom heeft een diameter van 1,20 - 1,80 m ² en heeft een rechte, takvrije stam van maximaal 15 m ² . |
| Hardheid | Janka 6280 N |

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

| | |
|----------------------|--|
| Constructie | 2 laag parket, 4 mm topplaat en een 9 mm Berken onderlaag |
| Legwijze | vol verlijmd / niet zwevend |
| Garantie | op verlijming van topplaat op Berkenonderlaag |
| Certificering | Topplaat min 70 % PEFC. Topplaat FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC |
| Verpakking | 10-20 per collie |

ADVIES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Onderhoud | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking |
| omstandigheden installatie | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole |
| omstandigheden na het leggen | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden |
| lijmadvis | geschikte PU of MS lijm |
| Kleurstaal | mogelijk |

| MOGELIJKE BEWERKINGEN | | TOLERANTIES (EN 13489) | |
|-----------------------------------|---|---|-------------|
| Geschuurd | mogelijk | Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %) | ± 0,05 % |
| Geschaafd | mogelijk | Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm) | ± 0,1 mm |
| Geborsteld | mogelijk | Ondelinge afwijking in dikte | 0,2 mm |
| Fijnbezaagd | mogelijk | Haaksheid < 0,1 % | < 0,05 % |
| 3 zijdig geschaafd | mogelijk (alleen voor tapissysteem) | Houtvocht percentage toplaag | 7,5 - 9,5 % |
| Verouderd | mogelijk | ROYL 1k/2K | |
| Gerookt | mogelijk | STEP grondlak warm - STEP 1K/2K | |
| Voorgelakt | mogelijk | STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K | |
| WS EasyPrime met een roller | | SKYLT grondlak - SKYLT Original | |
| WS EasyPrime met een spatel | | SKYLT grondlak - SKYLT Titanium | |
| HS 2K Intensive A.T. + Color A.T. | | Kambala grondlak - STEP / SKYLT | |
| PrimaSeal Plus | | | |
| OptiPrime | | | |
| OptiFinish | | | |
| 2K Invisible Protect A.T. | | | |
| Voorgeolied | mogelijk | | |
| Markant | | | |
| HS Akzent 100 oil | | | |
| HS 2K Impactoil | | | |
| Hartwachsol EcoPlus | | | |
| Anti - Slipweerstand | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking | | |